



LA-CO Industries, Inc.

1201 Pratt Boulevard | Elk Grove Village, IL 60007-5746 U.S.A.
Phone 847.956.7600 | Customer Service 800.621.4025 | Fax 847.956.9885
markal.com | tempil.com | laco.com | allweathermarker.com

Thermomelt® Heat Stiks® higroscópicos

Los siguientes marcadores indicadores de temperatura están expuestos a la humedad, que absorben con el paso del tiempo. Una vez que el indicador absorbió humedad, se puede dificultar el avance desde el soporte. Además, es posible que en los indicadores que han absorbido humedad se vea afectada la precisión en las mediciones de temperatura y la resistencia.

Temperatura de Thermomelt Heat Stik

Número de pieza de LA-CO Industries

600 °F / 316 °C	86841
650 °F / 343 °C	86859 y 89650*
700 °F / 371 °C	86868
750 °F / 399 °C	86877
800 °F / 427 °C	86886
850 °F / 454 °C	86895
900 °F / 482 °C	86904
950 °F / 510 °C	86922
1000 °F / 538 °C	86931
1050 °F / 565 °C	86949
1100 °F / 593 °C	86958
1700 °F / 927 °C	87084

Los indicadores de temperatura descritos arriba están embalados especialmente en manguitos de plástico con desecante. Los productos Thermomelt Heat Stik deben almacenarse con este embalaje antes de su uso. Estos productos específicos deben almacenarse en áreas de baja humedad. Idealmente debe utilizarse una sala con temperatura y humedad controladas, en la cual no se superen los 86 °F (30 °C) de temperatura ni el 60 % de humedad. Se debe abrir el manguito de plástico con cuidado para conservarlo y volver a utilizarlo, junto con el desecante, para almacenar el Thermomelt Heat Stik en el entorno controlado.

*89650: Thermomelt Heat Stik certificado.